

**Receptuur:**

Voor de Listawee zal de volgende receptuur gebruikt worden.

	max	min
Gebroken gasbeton %	80	60
Grond %	40	20
CEMIII 42,5 N	11	9
CL70	1.5	0.5